

№ 002342



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 24.12.2019 по 23.12.2024г. Код ОКПД 2 20.30.12.120

№ РОСС.RU.31675.04ПБК0.OC01.H000984 Код ТН ВЭД 3208209000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Приматек"
ОГРН 1164704064030 ИНН 4705071618 Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28, телефон: +7-812-457-04-01, email: industrial@primatek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Приматек"
ОГРН 1164704064030 ИНН 4705071618 Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28, телефон: +7-812-457-04-01, email: industrial@primatek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица, дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC01, от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Краска огнезащитная для стальных конструкций марки "PRIMATHERM SB" на основе синтетических полимеров, плотностью не менее 1,2 г/см³
Выпускаемые по ТУ 2313-014-38537547-2015. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1). См. приложение бланк №002343

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1340/1, 1340/2, 1340/3 от 01.12.2019 г., ИЛ «Оптим» № RA.RU.04ПБК0 до 03.05.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2313-014-38537547-2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.



№ 002343



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.31675.04ПБК0.OC01.H000984

- 1) Краска огнезащитная марки «PRIMATHERM SB» обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (45 мин) при толщине сухого слоя 0,80 мм и расходе не менее 1,36 кг/м² (без учета потерь), приведенная толщина металла 3,4 мм, предварительно обработанном системой из грунтов PRIMAPOX Rapid Primer (толщина сухого слоя 100 мкм) и PRIMAPOX Metalcoat MRS (толщина сухого слоя 100 мкм).
- 2) Краска огнезащитная марки «PRIMATHERM SB» обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (60 мин) при толщине сухого слоя 1,18 мм и расходе не менее 2,02 кг/м² (без учета потерь), приведенная толщина металла 3,4 мм, предварительно обработанном системой из грунтов PRIMAPOX Rapid Primer (толщина сухого слоя 100 мкм) и PRIMAPOX Metalcoat MRS (толщина сухого слоя 100 мкм).
- 3) Краска огнезащитная марки «PRIMATHERM SB» обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (90 мин) при толщине сухого слоя 1,60 мм и расходе не менее 2,72 кг/м² (без учета потерь), предварительно обработанном системой из грунтов PRIMAPOX Rapid Primer (толщина сухого слоя 100 мкм) и PRIMAPOX Metalcoat MRS (толщина сухого слоя 100 мкм).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

